

DURCISSEUR

impression durcissante et pénétrante

Caractéristiques techniques :

| | |
|-------------------------|--|
| Composition et aspect : | Résines vinyliques en solution dans l'alcool. |
| Supports : | Tous fonds tendres, poudreux et farineux pourvu qu'ils soient absorbants : plaque de plâtre, carreau de plâtre, mortier de chaux, ciment, brique, pierre, badigeon, crépi, bois. Sans action sur fonds bloqués sans porosité (peintures brillantes, vernis). Ne pas appliquer sur polystyrène. |
| Finitions : | Toutes finitions enduits, peintures et revêtements collés. |
| pH : | Neutre. |
| Couleur : | Incolore. |
| Réaction au feu : | Facilement inflammable. Point éclair selon norme NF T 30 050 : 13.5°C. |
| Hygiène sécurité : | Irritant pour les yeux. Facilement inflammable. Tenir hors de portée des enfants. |
| Nettoyage des outils : | A l'alcool à brûler. |
| Classification : | Suivant norme AFNOR NF T 36 005 famille I, classe 1 à 7 : solution vinylique en phase solvant. |
| Conditionnements : | Bidons de 1 et 5l. |
| Conservation : | 1 an en emballage d'origine fermé, stocké loin de toute source de chaleur. Conserver le récipient bien fermé à l'écart de toute flamme ou étincelle. Stocker hors de portée des enfants. |



Informations générales :



Idéal pour : Redonner aux fonds tendres et poudreux une meilleure cohésion, une plus grande dureté de surface et pour fixer les parties pulvérulentes en intérieur ou en extérieur.

Mise en œuvre :

- Préparation des supports :**
Conformément aux DTU 42.1, 59.1 et 59.2, les supports doivent être propres, sains et secs.
- Conditions d'application :**
Conformément aux DTU 42.1, 59.1 et 59.2, ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C en intérieur ou +5°C en extérieur, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR en intérieur ou 80% HR à l'extérieur, en atmosphère donnant lieu à des condensations, ni sur des supports surchauffés ou dans des conditions activant le séchage.
Eviter d'appliquer à l'extérieur à des endroits susceptibles d'être soumis à l'humidité dans les trois heures suivant l'application (pluie, rosée, brouillard).
- Préparation du produit :**
Le produit est prêt à l'emploi pour une application au rouleau ou à la brosse. Pour une application au pistolet, diluer le produit avec un mélange de 9 parties d'alcool et 1 partie d'eau, préparé séparément et ajouté au DURCISSEUR à raison de 10% maximum.

Consommation :

5l = 25m²

Application :

En une seule couche très abondante (à la limite de la coulure), au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Délai d'enduisage ou de mise en peinture :

Après séchage complet (environ 24 heures).

Précaution d'emploi :

- Assurer une bonne ventilation. Ne pas fumer ni se tenir à proximité d'une flamme pendant l'application. Porter des lunettes de protection.
- L'application de DURCISSEUR peut provoquer en fonction du niveau d'absorption du support une légère prise de ton et un effet satiné sur la surface traitée.
- DURCISSEUR n'est pas un produit de traitement de l'humidité.

Avantages / Qualités :

- Pénétration rapide et profonde.
- Incolore.
- Laisse respirer les supports.
- Améliore sensiblement l'adhérence des enduits ou peintures sur les supports traités.



Appliquer en une seule fois et à saturation. Ventiler les locaux, ne pas fumer à proximité. Porter des lunettes de protection en cas d'application au plafond.