

# LE CITADIN

Enduit décoratif à teinter en machine pour réaliser un décor ultra mat, nuancé, finement grainé et lisse au toucher.

INT.

18 couleurs

À teinter en machine

Nettoyage des outils à l'eau

- Destination :**
- Murs Intérieurs
  - Locaux individuels et collectifs
- Propriétés :**
- Glisse facile
  - Application en 2 passes à la lisseuse
  - Décore en masquant les petites imperfections du support
  - Sans odeur

## Caractéristiques

- Classification : ..... Famille III, classe 2 selon norme NFT 36-005.
- Composition : ..... Résine en dispersion, charges minérales.
- Aspect en pot : ..... Pâte épaisse.
- Densité : ..... Environ 1,5 (selon norme NFT 30-020).
- pH : ..... Environ 9,7.
- COV : ..... Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 300 g/l (2007) et 200 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 50 g/l.
- Sécurité : ..... Produit non soumis à l'étiquetage. Fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur [www.toupretpro.com](http://www.toupretpro.com).
- Conservation : ..... 1 an en emballage d'origine fermé stocké à l'abri de la chaleur et du gel.
- Recouvrement : ..... Peut être recouvert par tous types d'enduits de peintre et/ou toutes peintures acryliques ou solvantées après impression.
- Couleur au séchage : L'enduit décoratif Le Citadin force légèrement en séchant.

## Préparation des supports

Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 65 %. Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.

Supports	Travaux Préparatoires	Impression	Préparations particulières : Finition classe B (*)
<b>Neufs ou bruts :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plâtre et dérivés</li> <li>■ Carreaux de plâtre</li> <li>■ Plaques de plâtre à épiderme cartonné</li> </ul>	1 - Brossage 2 - Egrenage 3 - Epoussetage	<b>OBLIGATOIRE</b> Acrylique ou solvantée diluée (maigre)	Enduits TOUPRET recommandés pour : Reboucher : Le Reboucheur ou TX 110
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liants hydrauliques</li> </ul>	1- Brossage / 2- Grattage		Dégrossir : Cachet blanc ou TX 120
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anciens fonds détapissés</li> </ul>	1 - Ponçage 2 - Lessivage 3 - Rinçage	<b>OBLIGATOIRE</b> Acrylique ou solvantée diluée (maigre)	<i>Fonds tendres et absorbants :</i> <i>Durcisseur de fonds</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anciennes peintures adhérentes</li> </ul>	1- Lessivage / 2- Rinçage Matage des peintures brillantes ou bloquées	<b>CONSEILLÉE**</b> Acrylique ou solvantée diluée (maigre)	

(\*) Une planéité courante des fonds est admise. (\*\*) Obligatoire selon le DTU 59.1

## Systeme d'application

### 1 Sous-couche d'Accrochage

L'enduit décoratif Le Citadin s'applique obligatoirement sur la Sous-couche d'Accrochage déposée au rouleau anti-goutte 10-12 mm, en une couche régulière croisée. La Sous-couche d'Accrochage est une base organique chargée de silice qui régule l'absorption du support, la consommation de l'enduit et assure son accroche mécanique.

**La sous-couche ne remplace pas l'impression.**

### 2 Enduit décoratif : Le Citadin – 18 couleurs réalisables en machine à teinter



1<sup>ère</sup> passe : appliquez l'enduit à la lisseuse ou à la lame par des gestes courts et arrondis, de manière à obtenir une surface plane faisant apparaître de façon aléatoire les petits grains blancs.



2<sup>e</sup> passe : après séchage, appliquez l'enduit, par zones de 1 à 2 m<sup>2</sup>, à la lisseuse en ratissant par des gestes courts, arrondis et aléatoires. Puis resserrez immédiatement le grain à l'aide de la lisseuse afin d'obtenir l'aspect nuancé, lisse et doux du décor.

- Progressez par zones en escalier pour éviter toute reprise.
- Ne pas réchampir pour éviter les surcharges.
- Temps ouvert sur le support : 30 minutes (à 20°C et 50 % d'hygrométrie).

### 3 Protection de Surface

Pour renforcer la protection du décor contre l'eau et les salissures, appliquez la Protection de Surface au rouleau anti-goutte 10-12 mm ou à la brosse, de bas en haut en évitant les coulures, après séchage complet de l'enduit. Ne modifie pas la couleur ni l'aspect mat du décor.

## Conseils et informations complémentaires

- Le décor obtenu dépendant de la main de l'artisan, ainsi que de l'éclairage, il est important de réaliser une surface témoin avant de démarrer le chantier.
- Pour augmenter l'aspect nuancé du décor, ouvrir l'inclinaison de la lisseuse lors du ratissage en 2<sup>e</sup> passe, ce qui permet de faire apparaître davantage de grains blancs.
- Utilisez sur un même chantier des lots de teintes machine identiques et contrôlés.
- Protéger les cueillies, angles et plinthes à l'aide d'un ruban de masquage large. Remplacez-le entre chaque couche et enlevez-le en l'arasant à l'aide d'un cutter pour une finition nette.
- Il est recommandé d'appliquer le produit par faces de murs opposés pour une gestion facilitée des angles.
- La Protection de Surface est obligatoire afin de protéger le décor contre l'eau et les salissures.
- Deux applicateurs peuvent travailler la matière simultanément sur chantier, à condition toutefois de respecter les mêmes gestes.

	Conditionnement	Consommation Moyenne *	Séchage à 20°C et 50 % HR	Nettoyage des outils
1	Sous-couche d'Accrochage	250 g/m <sup>2</sup> 20 m <sup>2</sup> / seau	12 h	A l'eau
2	Enduit décoratif Le Citadin	1 kg/m <sup>2</sup> 15 m <sup>2</sup> / seau	24 à 48 h selon l'épaisseur	A l'eau
3	Protection de Surface	0.100 L/m <sup>2</sup> 25 m <sup>2</sup> / bidon	24 h	Au white spirit

\* selon absorption du support et mode d'application

OV1017F

FRANCE - SIÈGE SOCIAL - TOUPRET S.A. - 24, rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - Tél. : +33 (0)1 69 47 20 20