

LE STUCC À LA CHAUX

Enduit Décoratif à base de chaux aérienne éteinte, à teinter avec les pâtes colorantes Toupret Décoration, pour créer un décor brillant aux effets marbrés riche en nuances et au toucher lisse.

INT.

21 couleurs

Nettoyage des
outils à l'eau

- Destination :**
- Murs Intérieurs
 - Locaux individuels et collectifs
- Propriétés :**
- Qualités naturelles de la chaux calcique CL90S
 - Facilité de mise en œuvre
 - Grande variété de décors possibles
 - Sans odeur

Caractéristiques

- Classification : Famille III classe 2 selon norme NFT 36-005.
- Composition : Chaux aérienne éteinte en pâte CL90S, résine redispersable, poudre de marbre.
- Aspect en pot : Pâte épaisse.
- Densité : Environ 1,4 (selon NFT 30-020).
- pH : Environ 12,5.
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I) : 300 g/l (2007) et 200 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 30 g/l.
- Sécurité : Xi Irritant, contient de la chaux. Se reporter à la fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé stocké à l'abri de la chaleur et du gel.
Produit préparé : 6 mois en seau fermé avec pose d'un film plastique.
- Recouvrement : Éliminer préalablement le Savon de Protection par voie mécanique (ponçage) ou chimique (lessivage). Peut dès lors être recouvert par tous types d'enduits de peinture et/ou tous types de peintures acryliques ou solvantées après impression.
- Couleur au séchage : L'enduit décoratif Le Stucc à la Chaux s'éclaircit fortement en séchant.
L'intensité de la teinte est fonction de l'intensité du ferrage.
Le Savon de Protection ravive la teinte.

Préparation des supports

Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 65 %. Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.

Supports	Travaux Préparatoires	Impression	Préparations particulières : Finition classe A (*)
Neufs ou bruts : <ul style="list-style-type: none"> ■ Plâtre et dérivés ■ Carreaux de plâtre ■ Plaques de plâtre à épiderme cartonné ■ Liants hydrauliques 	1- Brossage 2- Egrenage 3- Epoussetage 1- Brossage / 2- Grattage	OBLIGATOIRE Acrylique ou solvantée diluée (maigre)	Enduits TOUPRET recommandés pour : Reboucher : Le Reboucheur ou TX 110 Dégrossir : Cachet blanc ou TX 120
<ul style="list-style-type: none"> ■ Anciens fonds détapissés 	1- Ponçage 2- Lessivage 3- Rinçage	OBLIGATOIRE Acrylique ou solvantée diluée (maigre)	Lisser : Cachet bleu ou TX 130
<ul style="list-style-type: none"> ■ Anciennes peintures adhérentes 	1- Lessivage / 2- Rinçage Matage des peintures brillantes ou bloquées	OBLIGATOIRE Acrylique ou solvantée diluée (maigre)	<i>Fonds tendres et absorbants : Durcisseur de fonds</i>

(*) la planéité des fonds doit être soignée (chapitre 6.2.2 du DTU 59-1).

LE STUCC À LA CHAUX

Systeme d'application

1 Sous-couche d'Apprêt

L'Enduit décoratif Le Stucc à la Chaux s'applique obligatoirement sur un support plan et uniforme préparé avec la Sous-couche d'Apprêt déposée au rouleau anti-goutte 10-12 mm, en une couche régulière croisée pommelée très fine. La Sous-couche d'Apprêt est une base organique qui régule l'absorption du support et la consommation de l'enduit. **La sous-couche ne remplace pas l'impression.**

2

Enduit décoratif : Le Stucc à la Chaux - A teinter avec les 20 pâtes colorantes Toupret Décoration

Le Stucc à la Chaux Lisse :

Préparation : à l'ouverture du seau, éliminer l'eau qui pourrait éventuellement être présente à la surface de l'enduit. Incorporez le contenu d'un pot de pâte colorante directement dans le seau d'enduit Stucc et mélangez à l'aide d'un agitateur à vitesse lente et laissez reposer la pâte 10 minutes.



1^{ère} passe : appliquez uniformément l'enduit à la lisseuse. Après séchage, poncez les éventuelles surépaisseurs, époussetez.



2^e passe : appliquez l'enduit au couteau ou à la lisseuse par papillonnage. Le décor prendra toute sa dimension après ferrage à la lisseuse.

Le Stucc à la Chaux Structuré :



1^{ère} passe : appliquez l'enduit au rouleau avec une dilution de 3 à 5 % d'eau. Puis structurez la matière fraîche selon vos souhaits.



2^e passe : après séchage avancé ou complet, appliquez l'enduit au rouleau puis ratissez à la lisseuse. Ferrez pour révéler le décor créé.

- Pour un brillant optimum, il est recommandé de ferrer avant le séchage complet.
- Nettoyer régulièrement le fil de la lisseuse afin d'éviter les pollutions et les rayures.

3 Savon de Protection

Pour renforcer la brillance et la protection du décor, appliquez le savon à la lisseuse ou à l'éponge de bas en haut, sur l'enduit parfaitement sec et ferré, puis lustrez-le dans l'heure qui suit l'application à l'aide d'un chiffon doux ou d'une lustreuse. Eliminer l'excédant de savon à la lisseuse avant lustrage pour un brillant optimum sans risque de traces.

Conseils et informations complémentaires

- Le décor obtenu dépendant de la main de l'artisan, ainsi que de l'éclairage, il est important de réaliser une surface témoin avant de démarrer le chantier.
- Protéger les cueillies, angles et plinthes à l'aide d'un ruban de masquage large. Remplacez-le entre chaque couche et enlevez-le en l'arasant à l'aide d'un cutter pour une finition nette.
- Utilisez sur un même chantier des lots de pâtes colorantes identiques.
- Les pâtes colorantes sont miscibles entre elles pour créer d'autres couleurs.
- Il est possible d'éclaircir une teinte en mettant moins de pâte colorante et de foncer une teinte jusqu'à 2 pots maximum par seau d'enduit Stucc.
- Le Stucc à la Chaux offre une multitude de décors ferrés. Les motifs et reliefs créés en 1^{ère} passe (cordage à la brosse, spatulage au triangle...) se révèlent lors du ratisage et du ferrage de la seconde passe.
- Il est recommandé d'appliquer le produit par faces de murs opposés pour une gestion facilitée des angles.

	Conditionnement	Consommation Moyenne *	Séchage à 20°C et 50 % HR	Nettoyage des outils	
1	Sous-couche d'Apprêt	Seau de 4 kg	150 à 200 g/m ² 20 à 25 m ² / seau	12 h	A l'eau
2	Enduit décoratif Le Stucc à la Chaux	Seau de 12 kg	500 g/m ² les 2 passes 25 m ² / seau	4 h	A l'eau
	Pâte colorante	Pot de 600 g Sauf réf 616 et 622 en pot 1 kg	25 à 35 g/m ²	3 à 4 h	A l'eau
3	Savon de Protection	Seau de 1 kg	30 g/m ² 30 m ² / seau	1 h	A l'eau

* selon absorption du support et mode d'application.

FRANCE - SIÈGE SOCIAL - TOUPRET S.A. - 24, rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - Tél. : +33 (0)1 69 47 20 20